

DETALLE -A-



MONTAJE SOBRE VALLE



MONTAJE SOBRE CRESTA

EJEMPLO
IMPERMEABILIZACIÓN

FICHA TECNICA POLÍMERO

Agorex®

Agorex® Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butílico

Excelente adherencia
Amplia gama de aplicaciones
Elástico y resistente
Tixotrópico
Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

Se utiliza como sellante en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoteras en techumbres, chimeneas y muros. Ideal para zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

COMPOSICION

Sellante a base de polímeros sintéticos, resinas especiales y solventes.

PRESENTACIONES

Cartucho : 310 ml
Tarros : 200 g, 900 g y 4,5 kg.

CARACTERISTICAS

Aspecto	: Pasta gris
Peso específico	: 1,52 g / cc
Rendimiento	: 56 m lineales / kg, 24 m lineales / cartucho, considerando cordón de 4 mm de diámetro.

Henkel Chile Ltda.
Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl
Hoja técnica
1/2

Agorex®

Temperatura de aplicación : +5°C a +30 °C
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado : -10 °C a +100 °C
Tiempo de fraguado : 24 horas con cordón de 4 mm.
Tiempo de almacenaje : 24 meses (23° C/ 55 % H.R.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoteras con espátula en forma continua o en forma de cordón si está utilizando el cartucho de 310 ml.
Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.
Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

OBSERVACIONES

Este producto es de secado lento y puede volumen durante su fraguado.
Las superficies metálicas no deben tener óxido, es recomendable usar anticorrosivo.
Una vez fraguado el producto puede ser removido sólo en forma mecánica (espátula).

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.
No aplicar en presencia de humedad.

Español
Página

IMPORTANTE
"La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario".

Ultima revisión Enero-2012

Henkel Chile Ltda.
Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl
Hoja técnica
2/2

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION S/E

SIMBOLOGIA

- Panel Fotovoltaico.
- Inversor.
- Tablero General.
- Tablero Auxiliar Fotovoltaico.
- CSS — Caja seccionadora de String CSS.
- Tubería EMT galvanizado.
- Tubería CONDUIT PVC.
- Tubería flexible metálica con PVC
- Canalización subterranea.
- Canalización de puesta Tierra.
- Caja estanca.

LAMINA 11/11

CROQUIS UBICACION

Referencia Google Earth:
Coordenadas: -27.383135, -70.335602

INSCRIPCION SEC

Nº _____

FECHA: _____

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Máx.= 15 kW

Total Pot. máx= 30 kW

ecolife® Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO
CENTRO DE SALUD FAMILIAR COPIAPO
DETALLES DE IMPERMEABILIZACÓN

DIRECCION: Calle Chacabuco n° 857	ESCALA: S/E	FECHA: Nov.-2015
COMUNA: Copiapó	UNIDAD: S/U	DIBUJO: I. TUDELA
REGION: Atacama	DESTINO DE PROPIEDAD:	PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO:

I.Municipalidad de Copiapó
R.U.T.
R.L.
R.U.T.
COPIAPÓ

INSTALADOR:

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO
CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040